



Tehnični list

VIDEZ	Sijaj
SESTAVA	Mešanica akrilnih in vinilnih smol, pigmenti in polnila
VISKOZNOST BROOKFIELD	12.000 CPS
PREPUSTNOST VODNE PARE	Mala
ALKALIJSKA ODPORNOST	Odporna
SUHA SNOV	30%



DAMARA

Akrilna barva na vodni osnovi za notranjost in zunanjost, ki bazira na posebnih metalnih pigmentih, kateri dajejo 3D učinek se hitro suši in je odporna na vremenske vplive. Z Damaro dosežemo izredno visoko pralno površino.

Priprava površine:

Ko je stena, strop pripravljen za barvanje in brez napak, razpok, luknjic... Pričnite z enim nanosom DIFFANY redčen z vodo 40 do 50%. Po 8 urah, ko je temelj DIFFANY suh pričnemo z nanašanjem DAMARE, uporabi valj spužva ali velur. Prvi nanos je suh po približno 3h urah in lahko že nanašamo drugi sloj. Potrebnih nanosov maximalno 3 v večini primerov 2. DAMARO redčimo z vodo od 0 do maksimalno 20%.

Barvanje:

V katalogu prikazani trije načini barvanja:

1. Barvanje z valjem dva maksimalno tri nanose DAMARE, odvisno od podlage in priprave stene.
2. Čopič efekt - en nanos DAMARE z valjem, drugi nanos z čopičem križno.
3. Dekor efekt - dva nanosa DAMARE v kateri koli niansi, tretji nanos GOLD DAMARE z dekor krpo ali dekorativnim valjem.

Poraba 8 do 12m²/2. Po 8h urah je barva suha in pralna. Temperatura za nanašanje od +10 do + 35°C. Relativna vlažnost okolja Max. 75%. Orodje po končanem delu peremo z vodo in ne zlivamo umazane vode v odtok.

Skladiščenje v suhih in zračnih prostorih pri temperaturi med +5°C do +25°C. Ne sme zmrzniti !

Ta navodila so po naših najboljših izkušnjah. Vendar pa obstaja veliko uporabnikov in različnih tehnik, za katere ne moremo jamčiti za vsak primer posebej.