

Tehnični list

VIDEZ	Mat
SESTAVA	Izbrane vinil - silosanske smole, polnila in pigmenti
VISKOZNOST BROOKFIELD	16.000 CPS
PREPUSTNOST VODNE PARE	Visoka
ALKALIJSKA ODPORNOST	Odporna
SUHA SNOV	62%
TOČKA BELINE	90



DIFFANY

Diffany je mat vinil-silosanska barva na vodni osnovi. Ima visoko vsebnost suhe snovi in koncentracije pigmenta, zato ima zelo dobro prekrivnost, po drugi strani pa je dobro pralna. Je visoko paroprepustna in se odlikuje tudi po prijetnem vonju. Odporna je na vremenske vplive, zato se lahko uporablja tudi za zunanje površine. Diffany barva je idealna za barvanje mineralnih površin, še posebej ometov in mavčnih površin ali površin izravnanih z izravnalnimi masami. Prav tako ima dobro sprejemljivost s polimerno modificiranimi cementnimi materiali, kot tudi z večino polimernih površin. Uporablja se kot notranja in zunanja dekorativna barva, zaradi dobre sprejemljivosti s podlago pa tudi kot vezni premaz za druge dekorativne barve.

Način uporabe:

Površine, ki se bodo premazale s Diffany barvo morajo biti čiste, brez prahu in slabo vezanih delcev. Priporočamo izvedbo v dveh nanosih. Prvi nanos, ki predstavlja vezni sloj s podlago se redči z vodo v volumskem razmerju: barva : voda = 1 : 0,5, drugi zaključni sloj pa v razmerju 1 : 0,4. V primerih, ko je vpojnost podlage izrazito neenakomerna priporočamo, da se kot vezni sloj uporabi Acryl emulzija (BaseFix), ki je prav tako visoko paroprepustna. Na površinah, kjer se zaključni opleski samo obnavljajo v večini primerov zaradi visoke prekrivnosti zadostuje 1kratni nanos Diffany barve, priporočljiva pa je predhodna izvedba testnega polja. Sušenje barve pod normalnimi pogoji (temperatura ca 20°C, relativna vlaga med 50 in 60 %) traja 4 do 6 ur. Barva je pralna po 72 urah. Čas med dvema nanosoma : 4 do 6 ur.

Pakiranje:

2,5L, 5L, 10L

Poraba:

14 – 18m²/L, 1x nanos

Nanašanje:

Čopič, Valjček, Brizgalna pištola

Priprava površine:

Površina, na katero nanašamo barvo mora biti čista, brez umazanij in drobljivih ali krušljivih delcev in prahu. V primeru nanosa na že opleskane površine je posebej pomembno, da se odstrani barva, ki se lušči oz. odstopa od podlage.

Ta navodila so po naših najboljših izkušnjah. Vendar pa obstaja veliko uporabnikov in različnih tehnik, za katere ne moremo jamčiti za vsak primer posebej.