




Tehnični list




Easy Chrome

OPIS BARVE

Enokomponentni vmesni premaz za pridobitev kromnega efekta oz. efekta polirane kovine. Pripravljen je za nanos na predlakirano površino s sivim 1K premazom »BC Gray basecoat« Za lakiranje se uporablja BB Alu lak 2K.

Za doseg optimalnih rezultatov je potrebno slediti navodilom za uporabo .


PODLAGA



- BC Gray Basecoat 1K, dobro osušen in brezprašen.
- 2K Akril črni visoki sijaj, dobro osušen in brezprašen.

NE UPORABLJATI PODLAG, KI NISO PREDVIDENE !

MEŠANJE





Produkt je pripravljen za uporabo, dobro premešaj.


Viskoznost :




14" F4 pri 20 °C



<p>BARVANJE</p> 	<p>Površina pred prvim nanosom mora biti suha in čista.</p> <p>Konvencionalna pištola :</p> <p>HVLP / LVLP pištola :</p> <p>Airbrush :</p>	<p>Velikost igle : 0,5 – 0,8mm Pritisk zraka : 3 – 4 bare</p> <p>Velikost igle : 0,5 – 0,8mm Pritisk zraka : 2 – 3 bare</p> <p>Velikost igle : 0,2 – 0,6mm Pritisk zraka : 1– 1,5 bara</p> <p>Za pritisk zraka poglejte priporočila proizvajalca pištole.</p>
--	--	---

<p>BARVA</p> 	<p>Nanosov : 2 do 3</p> <p>Debelina : 4 – 7 mikronov suhega filma</p>
---	---

<p>SUŠENJE MED NANOSI</p> 	<p>3 do 5 minut pri 20 °C</p>
--	-------------------------------

<p>PORABA</p> 	<p>Teoretična poraba : 8 - 10 m²/ L za 5 mikronov suhega filma</p>
<p>ZAŠČITA</p>  <p>SKLADIŠČENJE</p> 	<p>Nositi primerno dihalno opremo in zaščitno obleko.</p> <p>Hraniti na dobro prezračevanem, hladnem in suhem mestu Daleč od toplotnih virov.</p> <p>Samo za profesionalno uporabo. Poglejte varnostni list za ta produkt.</p>

Za pomoč in podporo kontaktirajte:



BLIK d.o.o.
Ulica Jožeta Jame 14
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel : 01/ 518 71 75
Fax : 01/ 518 71 76