



Tehnični list

| | |
|------------------------|---|
| VIDEZ | Saten |
| SESTAVA | Mešanica akrilnih smol, pigmenti aditivi in polnila |
| VISKOZNOST BROOKFIELD | 8.000 CPS |
| PREPUSTNOST VODNE PARE | Dobra |
| ALKALIJSKA ODPORNOST | Odporna |
| SUHA SNOV | 45% |



Mirage

Mirage barva na vodni osnovi z steklenimi delci in perlescentnim pigmentom ustvrja unikaten dekorativni izgled. Zahvaljujoč enostavnemu nanašanju nam Mirage omogoča ustvarjanje unikatnega in stilnega ambienta. Mirage je visoko kvaliteten produkt, saj je paroproposten UV stabilen in pralen. Mirage efekt lahko nanašamo na različne površine kot so; beton, ometane stene, les, gips plošče in druge površine, katere so predhodno pravilno pripravljene.

Priprava površine:

Ko je stena pripravljena za barvanje in brez napak, razpok, luknjic...pričnite z nanašanjem Diffany barve, kot temelj oz. podlaga za Mirage. Diffany je lahko v beli ali kakršni koli drugi niansi odvisno od željene končne barve, po 6 do 8 urah je Diffany suh in pripravljen za nanašanje Mirage - Efekta.

Nanašanje Mirage:

Mirage se nanaša z dekor čopičem S.807 v enem nanosu. Kadar se barva v dveh nanosih se drugi nanos redči z vodo do 30%. Razmak med nanosi 3 do 4 ure.

Poraba: 10 do 12m².

Redčenje: do 30% z vodo

Sušenje: 3 do 4 ure / po 16 do 24 urah je barva suha in pralna.

Temperatura za nanašanje od +5 do + 35°C. Relativna vlažnost okolja Max. 80%.

Orodje po končanem delu peremo z vodo in ne zlivamo umazane vode v odtok.

Skladiščenje v suhih in zračnih prostorih pri temperaturi med +5°C do +25°C. **Ne sme zmrzniti !**