



Tehnični list

VIDEZ	Mat, fina struktura
SESTAVA	Akrilna smola, quartz polnila, metalni pigmenti
VISKOZNOST BROOKFIELD	12.000 CPS
PREPUSTNOST VODNE PARE	Dobra
ALKALIJSKA ODPORNOST	Odporna
SUHA SNOV	50%
UV stabilnost	Dobra



Quartz Metallic

Quartz barva na vodni osnovi z kvarčnimi delci in perlescentnim pigmentom ustvrja unikaten dekorativni izgled. Zahvaljujoč enostavnemu nanašanju nam Quartz Mettalic omogoča ustvarjanje unikatnega in stilnega ambienta. Quartz je visoko kvaliteten produkt, saj je paroproposten UV stabilen in pralen. Quartz efekt lahko nanašamo na različne površine kot so; beton, ometane stene, les, gips plošče in druge površine, katere so predhodno pravilno pripravljene.

Uporaba: zunaj / znotraj.

Priprava površine:

Ko je stena pripravljena za barvanje in brez napak, razpok, luknjic...pričnite z nanašanjem Diffany barve, kot temelj oz. podlaga za Quartz. Diffany je lahko v beli ali podoben niansi končnemu efektu. Po 6 urah lahko pričnete z nanašanjem Quartz efekta. Po obdelovani površini priporočamo najprej predpremaz akrilne emulzije. Kletni prostori oziroma prostori z visoko vLAGO obvezno brez emulzije ! Priporočamo dva nanosa 'DIFFANY' redčenega 40 do 50% z vodo. Enak postopek je predlagan tudi za zunanjo uporabo.

Barvanje Quartza

Quartz se ponavadi barva z dekor čopičem S.801 v enem nanosu. Kadar se barva v dveh nanosih se drugi nanos redči z vodo od 20 do 30%. Razmak med nanosi 3 do 4 ure.

Čas sušenja: v globino 6 do 12 ur, odvisno od temperature okolja in vlage.

Temperatura za nanašanje od +5 do + 35 **Ne sme zmrzniti !**

Pakiranje: 0,750 lt. - 2,5 lt.

Poraba: 8-10 M2 / L

Redčilo: voda 20 do 30%