



## Tehnični list

VIDEZ	Mat, fina struktura
SESTAVA	Akrilna smola, PU. polnila, pigmenti, aditivi
VISKOZNOST BROOKFIELD	8.000 CPS
PREPUSTNOST VODNE PARE	Dobra
ALKALIJSKA ODPORNOST	Odporna
SUHA SNOV	42%
UV stabilnost	Dobra

## Thunder

Thunder barva na vodnem akrilnem vezivu z PU. sferami in perlescentnim ali pastelnim pigmentom ustvarja unikatni dekorativni izgled. Zahvaljujoč enostavnemu nanašanju nam Thunder omogoča ustvarjanje unikatnega tridimenzionalnega učinkain stilnega ambienta. Thunder je visoko kvaliteten produkt, saj je paropropusten, UV stabilen in pralen. Thunder efekt lahko nanašamo na različne površine kot so; beton, ometane stene, les, gips plošče in druge površine, katere so predhodno pravilno pripravljene.

**Uporaba:** zunaj / znotraj.

### **Priprava površine:**

Ko je stena pripravljena za barvanje in brez napak, razpok, luknjic...pričnite z nanašanjem Diffany barve, kot temelj oz. podlaga za Thunder. Temnejša je podlaga, bolj viden je efekt pri perlescentnem pigmentu, kadar se uporablja pastelni pigment uporabi Diffany beli, kot podložno ( primer ) barvo.

### **Barvanje Thunderja**

Thunder se nanaša z dvema dekor čopičema hkrati S.801 v enem nanosu za metal,oz. perlescentni pigment, za pastelni pigment se navadno uporablja en čopič. Kadar se barva v dveh nanosih se drugi nanos redči z vodo od 20 do 30%. Razmak med nanosi 3 do 4 ure.

**Čas sušenja:** v globino 6 do12 ur, odvisno od temperature okolja in vlage.

Temperatura za nanašanje od +5 do + 35 **Ne sme zmrzniti !**

**Pakiranje:** 0,750 lt. - 2,5 lt.

**Poraba:** 8-10 M2 / L

**Redčilo:** voda 20 do 30%