



## Tehnični list

VIDEZ	Sijaj
SESTAVA	Mešanica akrilnih smol, vosek in aditivi
VISKOZNOST BROOKFIELD	7.000 CPS
PREPUSTNOST VODNE PARE	Dobra
ALKALIJSKA ODPORNOST	Odporna
SUHA SNOV	28%



## Travertin Glass Clear

TRAVERTIN GLASS CLEAR je vodni končni premaz za zaščito dekorativnega kita, ki ga ščiti in ohranja. Izdelan je na osnovi akrilnih veziv z visoko trdnostjo in odpornostjo proti alkalijam z UV filtrom. Uporablja se kot kakovostna zaščita tako zunaj kot znotraj. LAK je okolju prijazen produkt, se hitro suši in je brez neprijetnega vonja.

### Priprava površine:

Površino ni potrebno posebno pripravljati, ko je Travertin White Pearl suh nanesi lak v enem, največ dveh slojih.

### Nanašanje Laka:

Lak je namenjen nanašanju s čopičem, valjčkom ali spužvo, odvisno od željene debeline nanosa. Redči se z vodo ali posebnim počasnim redčilom do max. 25% narejenim za vse vodne barve, kateri zavira hitro sušenje. Barvenje v enem ali dveh nanosih v razmaku 3 do 4 ure. Čas sušenja: v globino 8 do 12 ur, odvisno od temperature in vlage okolja.

**Poraba:** 10 do 12m<sup>2</sup>.

**Redčenje:** do 25% z vodo ali WB Thinner

**Sušenje:** 3 do 4 ure / po 16 do 24 urah je suh in pralen.

Temperatura za nanašanje od +5 do + 35°C. Relativna vlažnost okolja Max. 80%. Orodje po končanem delu peremo z vodo in ne zlivamo umazane vode v odtok.

Skladiščenje v suhih in zračnih prostorih pri temperaturi med +5°C do +25°C. **Ne sme zmrzniti !**

Ta navodila so po naših najboljših izkušnjah. Vendar pa obstaja veliko uporabnikov in različnih tehnik, za katre ne moremo jamčiti za vsak primer posebej.