



Tehnični list

Travertin

Travertin dekorativni kit je debeloslojna masa za izravnovanje notranjih in zunanjih zidnih površin z dekorativnim učinkom, Travertin je naravnega izvora na osnovi kremera, karbonatnih polnil, mineralnega veziva in primernih visoko kvalitetnih aditivov.

UPORABA:

Travertin dekorativni kit je namenjen za izravnavo notranjih in zunanjih stenskih površin, ter fasad z debelino do 5 mm. v enem sloju. Največja debelina lahko znaša do 10 mm v več slojih. Travertin dekorativni kit je primeren kot osnova za izdelavo vseh vrst dekorativnih tehnik, kot je izgled betona, naravnega kamna, marmorja itd... do vključno gladke površine. Zaradi svoje ekstremne paroprepustnosti Travertin priporočamo tudi za obnovo in prenovo starih hiš in objektov, kjer je prisotna vlaga. Zunanje površine obdelane z Travertin dekorativnim kitom se premazujejo z fasadnimi barvami oz. Diffany v želenem tonu.

TEHNIČNI PODTKI :

Velikost delcev: 0.17 mm; Barva: bela; Gostota: cca 1100 g/dm³

Količina potrebne vode za mešanje: cca 4,8 do 5L vode / 16 kg. Travertina

Temperatura za obdelavo: +5 do +25 C

Poraba: odvisno od grobosti podlage in debeline nanosa cca 2 - 3 kg/ m²

Čas uporabnosti zmešane mase: cca 2 do 3 ure pri 20 C

Paroprepustnost: 12,9 - Vodovpojnost: 18,57 % ; Tlačna trdnost: 6,7 Mpa

NANAŠANJE:

Travertin pripravi z intenzivnim mešanjem z vodo, da dobimo homogeno pasto brez grudic. Počakajte približno 10 minut, da zmes nabrekne in ponovno premešajte. Če je potrebno, dodamo dodatno vodo po drugem ciklu mešanja. Podlaga mora biti predhodno očiščena maščob, prahu in čvrsta. Tam kjer so podlage neenakomerno vpojne je potrebno premazati z akrilno emulzijo BASE FIX. Ne priporočamo obdelovanje MOKRIH zidnih površin.

V normalnih pogojih (T = + 20 °, rel. L. Zrak = 65%). Optimalni čas za brušenje če je potrebno po 12 urah za vsak mm debeline. Pri brušenju uporabi brusni papir 80 do 120. Za fasadne površine izpostavljene soncu, vetru in padavinam uporabi zaščitno zaveso. Ne nanašaj v megli in močnem vetru.

SKLADIŠČENJE:

Produkt skladiščimo v dobro zaprti posodi na suhem in zračnem prostoru, zaščitenem pred vlago. Rok uporabe produkta najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje. Orodje po končanem delu peremo z vodo in ne zlivamo umazane vode v odtok.

Pakiranje: 16 kg.