



Tehnični list

VIDEZ	Sijaj
SESTAVA	Mešanica akrilnih smol, pigmenti in aditivi
VISKOZNOST BROOKFIELD	7.000 CPS
PREPUSTNOST VODNE PARE	Dobra
ALKALIJSKA ODPORNOST	Odporna
SUHA SNOV	26%



Travertin White Pearl

Travertin White Pearl bazira na vodnih akrilnih vezivih in perlescentnim pigmentom, kateri ustvrja unikaten dekorativni izgled. Zahvaljujoč enostavnemu nanašanju nam WP omogoča ustvarjanje unikatnega in stilnega ambienta na TRAVERTIN-u dekorativnem kitu.

Priprava površine:

Ko je Travertin dekorativni kit suh in očiščen prahu nanesi White Pearl s spužvo v enem ali več slojih, redčen z vodo do max.30%.

Nanašanje:

Travertin White Pearl se nanaša s spužvo v enem ali več nanosih, lahko se pigmentira z mešalnimi pigmenti, odvisno od željenega končnega izgleda. Razmak med nanosi 2 do 3 ure.

Poraba: 12 do 16m² / L.

Redčenje: do 30% z vodo ali WB Thinner

Sušenje: v globino 6 do 12 ur, odvisno od temperature okolja in vlage.

Temperatura za nanašanje od +5 do + 35°C. Relativna vlažnost okolja Max. 80%.

Orodje po končanem delu peremo z vodo in ne zlivamo umazane vode v odtok.

Skladiščenje v suhih in zračnih prostorih pri temperaturi med +5°C do +25°C. **Ne sme zmrzniti !**