


## TEHNIČNI LIST

### ClearCoat

#### OPIS BARVE


Dvokomponentni prozorni akrilni lak visokega sijaja. Odlikuje se z odlično odpornostjo na mehanske in atmosferske vplive. Uporablja se v industriji in avtoreparaturi kot končni nanos na krom efekt in v kombinaciji z FlashMagic transparentnim pigmentom za doseg različnih barvnih tonov.

#### PODLAGE




- FlashChrome kromni efekt obrisan z mikro krpo.

#### MEŠANJE



Clear Coat	2 Enoti
Clear Coat Hardener	1 Enota <b>2:1</b>
Normal Thinner	10 do 30%
Slow Thinner	10 do 30% za večje površine
Pot Life :	8 do 10 ur. Pri 20°C
Viskoznost :	DIN4 20°C 18 – 22 sekund

## BARVANJE PODLAGE



Površina pred prvim nanosom mora biti čista in spihana.

Konvencionalna pištola :


Velikost igle : 1,2 – 1,5mm  
Pritisk zraka : 3 – 4 bare

HVLP / LVLP pištola :

Velikost igle : 1,2 – 1,5mm  
Pritisk zraka : 2 – 3 bare

**Za pritisk zraka pogledajte priporočila proizvajalca pištole.**


## BARVA



Nanosov : 2


Debelina : 20 do 25 mikronov suhega filma

## SUŠENJE MED NANOSI



5 do 10 minut pri 20 °C

## SUŠENJE







Zračno sušenje pri 22 °C :

Prašno suha : 2 do 3 ure.  
Suha na dotik : 6 ur.  
Suha za prelakiranje : min. 36 ur

Sušenje v peči pri 60 °C :

1 ura.

	Hitro sušenje z IR kratki val :	15 minut.
---	---------------------------------	-----------

<p><b>PORABA</b></p> 	<p>Teoretična poraba : 13 - 15 m<sup>2</sup>/L za 20 mikronov suhega filma</p>
<p><b>ZAŠČITA</b></p>  <p><b>SKLADIŠČENJE</b></p> 	<p>Nositi primerno dihalno opremo in zaščitno obleko.</p> <p>Hraniti na dobro prezračevanem, hladnem in suhem mestu Daleč od toplotnih virov.</p> <p><b>Samo za profesionalno uporabo.</b> <b>Poglejte varnostni list za ta produkt.</b></p>

**Za pomoč in podporo kontaktirajte:**

BLIK d.o.o.  
 Ulica Jožeta Jame 14  
 1000 Ljubljana  
 SLOVENIJA  
 Tel : 01/ 518 71 75  
 Fax : 01/ 518 71 76

