

TEHNIČNI LIST


Chameleon Base

OPIS BARVE

Chameleon Effect je bazna efektna barva, ki ustvarja prelivajoče se barvne nianse. Je enostavna za uporabo se hitro suši in odlično prekriva bazno podlago. Barva vam omogoča visoko kvaliteten in trpežen izdelek z široko barvno paletto odtenkov.

Za doseg optimalnih rezultatov je potrebno slediti navodilom za uporabo .


PODLAGE




- Flash Base v različnih barvnih tonih
- Črna za najbolj dinamičen efekt


NE UPORABLJATI PODLAG NA SINTETIČNI OSNOVI !


BRUŠENJE




- Ni potrebno



<p>MEŠANJE</p> 	<p>Flash Effect</p> <p>Multi Thinner Normal</p> <p>Pot Life :</p> <p>Viskoznost :</p>	<p>1000</p> <p>1000 do 1200 100 do 120%</p> <p>Neomejeno</p> <p>DIN4 20°C 15 – 19 sekund</p>
---	---	--




<p>BARVANJE PODLAGE</p> 	<p>Površina pred prvim nanosom mora biti čista in suha.</p> <p>Konvencionalna pištola :</p> <p>HVLP / LVLP pištola :</p>	<p>Velikost igle : 1,3 – 1,5mm Pritisk zraka : 1,5 – 2 bara</p> <p>Velikost igle : 1,2 – 1,5mm Pritisk zraka : 1,2 – 1,6 bara</p> <p>Za pritisk zraka pogledajte priporočila proizvajalca pištole.</p>
---	--	---

<p>BARVA</p> 	<p>Nanosov : 2 Max 3</p> <p>Debelina : 15 do 25 mikronov suhega filma</p>
---	---

<p>SUŠENJE MED NANOSI</p> 	<p>5 do 10 minut pri 20 °C do 25 °C</p>
--	---

--	--

<p>SUŠENJE</p>  	<p>Zračno sušenje pri 22 °C :</p> <p>Sušenje v peči pri 60 °C :</p> <p>Hitro sušenje z IR kratki val :</p>	<p>Prašno suha : 5 do 10 min. Suha na dotik : 15 min. Suha za prelakiranje : 30 min.</p> <p>10 min.</p> <p>8 minut.</p>
---	--	---

<p>PORABA</p> 	<p>Teoretična poraba : 8 - 12 m²/ L za 20 mikronov suhega filma</p>
<p>ZAŠČITA</p>  <p>SKLADIŠČENJE</p> 	<p>Nositi primerno dihalno opremo in zaščitno obleko.</p> <p>Hraniti na dobro prezračevanem, hladnem in suhem mestu Daleč od toplotnih virov.</p> <p>Samo za profesionalno uporabo. Poglejte varnostni list za ta produkt.</p>

Za pomoč in podporo kontaktirajte:

BLIK d.o.o.
Ulica Jožeta Jame 14
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel : 01/ 518 71 75
Fax : 01/ 518 71 76
www.blik.si