



TEHNIČNI LIST

Foil Effect

OPIS BARVE

Foil Effect predstavlja neverjeten barvni učinek z izgledom krokodilje kože z neskončno možnostjo barvnih odtenkov.

Na voljo so tri različne barvne družine:

Cameleon Multicolor (prelivajoči odtenek), v prahu * dodajanje 2 do 3% na težo barve*.

Xirallic metalna (čisti metalni kristali), v prahu * dodajanje 2 do 3% na težo barve*.

Clasic (navadni barvni odtenki) pripravljen za uporabo.


FlashMagic transparentni pigment, katerega se dodaja v končni prozorni lak (priporočilo – Foil Effect svetla niansa, srebrna ali bela perla).

To nam omogoča **Foil Effect** set , ki vsebuje ;

1. Osnovna 1K bazno barvo (črna za najbolj dinamičen učinek)
2. Foil Effect
3. Končni 2K acrylni brezbarvni lak z trdilcem (2:1)

Delo z **Foil Effectom** je enostavno . Za doseg optimalnih rezultatov je potrebno slediti navodilom za uporabo .

PODLAGE




- Flash Base 1K podlaga mešana z redčilom 100 do 120%

NE UPORABLJATI PODLAG NA SINTETIČNI OSNOVI !

RAZMAŠČEVANJE


Ni potrebno

MEŠANJE

Foil Effect

Dobro premešaj

Dodajanje praškastih kristalov
od 2 do maksimalno 4% na težo
barve

BARVANJE


Konvencionalna pištola :

Velikost igle : 1,2 – 1,5mm
Pritisk zraka : 1,5 – 2,5 bara

HVLP / LVLP pištola :

Velikost igle : 1,2 – 1,5mm
Pritisk zraka : 1,5 – 2 bara

**Za pritisk zraka poglejte priporočila
proizvajalca pištole.**



BARVA




Foil effect:

Nanosov : 1

Debelina : 10 do 15 mikronov suhega filma

Pred nanosom PVC folije ne čakati več kot 5 minut

<p>SUŠENJE</p>  	<p>Zračno sušenje pri 22 °C :</p> <p>Sušenje v peči pri 60 °C :</p> <p>Hitro sušenje z IR kratki val :</p>	<p>Prašno suha : 20 do 25 min. Suha na dotik : 30 min. Suha za prelakiranje : 90min.</p> <p>45 – 60 min.</p> <p>15 minut.</p>
---	--	---

<p>PORABA</p> 	<p>Teoretična poraba : 18 - 20 m²/ L za 10 mikronov suhega filma</p>
<p>ZAŠČITA</p>  <p>SKLADIŠČENJE</p> 	<p>Nositi primerno dihalno opremo in zaščitno obleko.</p> <p>Hraniti na dobro prezračevanem, hladnem in suhem mestu Daleč od toplotnih virov.</p> <p>Samo za profesionalno uporabo. Poglejte varnostni list za ta produkt.</p>

Za pomoč in podporo kontaktirajte:

BLIK d.o.o.
Ulica Jožeta Jame 14
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel : 01/ 518 71 75
Fax : 01/ 518 71 76
www.blik.si