



TEHNIČNI LIST


Metallic Base

OPIS BARVE

Metallic Base je osnovna bazna podlaga, Katera ustvarja visok in čvrst plašč z metalnimi kristali, enostavna za uporabo, se hitro suši in odlično prekriva podlago. Barva vam omogoča visoko kvaliteten i vzdržljiv proizvod z široko paleto barvnih nians.

Za doseganje optimalnih rezultatov je potrebno slediti navodilom za uporabo.

PODLAGE



- Predlaki in primerji na 2K akrilni, poliuretanski, epoxidni, poliesterski osnovi.
- Stare barve (dvokomponentne)
- Prašno lakirane barve.

NE UPORABLJATI PODLOGE NA SINTETIČNI OSNOVI !


BRUŠENJE



- Brušenje na vodo : P800 do P1200
- Strojno brušenje : P360 do P500

RAZMAŠČIVANJE

Vse podlage morajo biti razmaščene in obrisane z antisilikonskim čistilom, da se izognemo vsem oljnim madežem maščobam, prahu oziroma slabim vplivom.

MEŠANJE

Metallic Base

1000

Flash Thinner Normal (Slow)

800 do 1000


80 do 100%

Pot Life :

Neomejeno

Viskoznost :

DIN4 20°C 15 – 19 sekund

**BARVANJE
PODLOGE**

Površina pred prvim nanosom mora biti čista, obrušena in razmaščena.

Konvencionalna pištola :

Velikost igle : 1,3 – 1,5mm


Pritisk zraka : 1,5 – 2 bara

HVLP / LVLP pištola :

Velikost igle : 1,2 – 1,5mm

Pritisk zraka : 1,2 – 1,6 bara


Za pritisk zraka pogledajte priporočila proizvajalca pištole.



BARVA



Metallic Base

Nanosov : 2 do 3

Debelina : 25 do 30 mikronov suhega filma

<p>SUŠENJE MED NANOSI</p> 	<p>5 do 10 minut pri 20 °C do 25 °C</p>
--	---

<p>SUŠENJE</p>  	<p>Zračno sušenje na 22 °C :</p> <p>Sušenje v peči na 60 °C :</p> <p>Hitro sušenje z IR kratki val :</p>	<p>Prašno suha : 5 do 10 min. Suha na dotik : 15 min. Suha za prelakiranje : 30 min.</p> <p>10 min.</p> <p>6 do 8 minut.</p>
--	--	--

<p>PORABA</p> 	<p>Teoretična poraba : 7 - 10 m²/ L za 20 mikronov suhega filma</p>
<p>ZAŠČITA</p> 	<p>Nositi primerno dihalno opremo in zaščitno obleko.</p>

SKLADIŠČENJE

Hraniti na dobro prezračevanem, hladnem in suhem mestu
Daleč od toplotnih virov.

Samo za profesionalno uporabo.
Poglejte varnostni list za ta produkt.

Za pomoč in podporo kontaktirajte:

BLIK d.o.o.
Ulica Jožeta Jame 14
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel : 01/ 518 71 75
Fax : 01/ 518 71 76
www.blik.si