



Tehnični List


Xirallic Base

OPIS

XIRALLIC Base je inovativen učinek laka, kateri dosega izjemno visok, vendar še vedno diskreten bleščeč učinek. Intenzivna barvna moč s tem briljantnim odsevom, odlikuje ta izdelek, kot nekaj posebnega. Na voljo ogromno barvnih kombinacij; Xirallic Base se barva na predhodno barvano podlago Flash Base, ki je na voljo v več različnih barvnih odtenkih. Za doseglo najbolj dinamičnega učinka priporočamo nanos temnih osnovnih barv. Enostaven za uporabo, se zelo hitro suši in ima zelo dobro pokrivno moč.


Za doseglo optimalnih rezultatov je potrebno slediti navodilom za uporabo .

PODLAGA



Kot podlago uporabi **Flash Base**, kateri je na voljo v več barvnih različicah.

BRUŠENJE





- Ni potrebno


ČIŠČENJE




Ni potrebno po nanosu - Flash Base

MEŠANJE 	Xirallic Base	1 enota	100 %
	Multi Thinner normal	1,0 – 1,1 enot	100 % - 110%
	Multi Thinner slow (<i>big surfaces</i>)	1,0 – 1,1 enot	100 % - 110%
	Pot life :	Neomejeno	
	Viscosity :	Test DIN4 20°C 15 – 19 sec.	

BARVANJE PODLAGE 	Konvencionalna pištola :	Velikost igle : 1,3 – 1,5mm Pritisk zraka : 1,5 – 2 bara	
	HVLP / LVLP pištola :	Velikost igle : 1,2 – 1,5mm Pritisk zraka : 1,2 – 1,6 bara	
Za pritisk zraka pogledajte priporočila proizvajalca pištole.			


BARVANJE 	Nanosov : 2 Max 3 Debelina : 15 do 25 mikronov suhega filma		
--	--	--	--

**SUŠENJE
MED
NANOSI**



5 do 10 minut pri 20 °C do 25 °C

SUŠENJE



Zračno sušenje pri 22 °C :

Prašno suha : 5 do 10 min.
Suha na dotik : 15 min.
Suha za prelakiranje : 30 min.

Sušenje v peči pri 60 °C :


10 min.



Hitro sušenje z IR kratki val :

8 minut.

PORABA



Teoretična poraba : 8 - 12 m²/ L za 20 mikronov suhega filma

ZAŠČITA



During the processing the usual protective clothing has to be used
(Respiratory protection, hand guard, coating-suit, etc.)

SKLADIŠČENJE



Hraniti na dobro prezračevanem, hladnem in suhem mestu
Daleč od toplotnih virov.

Samo za profesionalno uporabo.
Poglejte varnostni list za ta produkt.

Za pomoč in podporo kontaktirajte:

BLIK d.o.o.
Ulica Jožeta Jame 14
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel : 01/ 518 71 75
Fax : 01/ 518 71 76
www.blik.si