



TEHNIČNI LIST

Candy Color Base

OPIS BARVE

Candy Color Base je posebna transparentna barvna lazura, ki je na voljo v različnih barvnih odtenkih. Z uporabo tega izdelka dosežete absolutni globinski učinek in intenzivnost barve, ki je z običajnimi metalik barvami nemogoča.

Da bi dosegli najboljši učinek vašega Candy laka, priporočamo osnovni premaz v srebrni niansi. Na voljo dve različici, kateri se razlikujeta po velikosti metalnih zrn.


Candy Color efekt je odvisen od števila nanesenih slojev barve Candy Color. Več kot nanesete slojev, bolj temno in intenzivno bo deloval vaš Candy lak.

Candy Color Base je enostaven za uporabo in se hitro suši.

Na voljo nešteto barvnih različic, katere je možno mešati med seboj, prav tako z spreminjanjem srebrne podlage.


Za doseganje optimalnih rezultatov je potrebno slediti navodilom za uporabo.

PODLAGA





Metallic Base Silver (large ali medium).


BRUŠENJE




- Ni potrebno

MEŠANJE 	Candy Color Base	1 enota	100 %
	Multi Thinner normal	1 enota	100 %
	Multi Thinner slow (<i>večje površine</i>)	1 enota	100 %
	Pot life :	neomejen	
	Viskoznost :	Test DIN4 at 20°C 14 – 19 sec.	

BARVANJE PODLAGE 	Konvencionalna pištola :	Velikost igle : 1,3 – 1,5mm Pritisk zraka : 1,5 – 2 bara
	HVLP / LVLP pištola :	Velikost igle : 1,2 – 1,5mm Pritisk zraka : 1,2 – 1,6 bara Za pritisk zraka pogledajte priporočila proizvajalca pištole.


BARVA 	Nanosov : 2 do 3 – lahko tudi več Debelina : 15 do 25 mikronov suhega filma
---	--

**SUŠENJE
MED
NANOSI**



5 do 10 minut pri 20 °C do 25 °C

SUŠENJE



Zračno sušenje pri 22 °C :

Prašno suha : 5 do 10 min.
Suha na dotik : 15 min.
Suha za prelakiranje : 30 min.

Sušenje v peči pri 60 °C :


10 min.



Hitro sušenje z IR kratki val :

6 do 8 minut.

PORABA



Teoretična poraba : 8 - 12 m²/ L za 20 mikronov suhega filma
Odkvisno števila nanosov.

ZAŠČITA



Nositi primerno dihalno opremo in zaščitno obleko.

SKLADIŠČENJE



Hraniti na dobro prezračevanem, hladnem in suhem mestu
Daleč od toplotnih virov.

Samo za profesionalno uporabo.

Poglejte varnostni list za ta produkt.

Za pomoč in podporo kontaktirajte:

BLIK d.o.o.
Ulica Jožeta Jame 14
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel : 01/ 518 71 75
Fax : 01/ 518 71 76
www.blik.si