




Tehnični list




Titanium

OPIS BARVE

Titanium je 1K okrasna barva z aluminijastim učinkom (tekoča kovina).
Je enostaven za uporabo, se hitro suši in ima zelo dobro pokrivno moč.

Za doseg optimalnih rezultatov je potrebno slediti navodilom za uporabo .


PODLAGA



- BC Gray Basecoat 1K, dobro osušen in brezprašen.

NE UPORABLJATI PODLAG, KI NISO PREDVIDENE !

MEŠANJE





Produkt je pripravljen za uporabo, dobro premešaj.


Viskoznost :




14" F4 pri 20 °C



<p>BARVANJE</p> 	<p>Površina pred prvim nanosom mora biti suha in čista.</p> <p>Konvencionalna pištola :</p> <p>HVLP / LVLP pištola :</p> <p>Airbrush :</p>	<p>Velikost igle : 0,8 – 1,2mm Pritisk zraka : 3 – 4 bare</p> <p>Velikost igle : 0,8 – 1,2mm Pritisk zraka : 2 – 3 bare</p> <p>Velikost igle : 0,2 – 0,6mm Pritisk zraka : 1– 1,5 bara</p> <p>Za pritisk zraka poglejte priporočila proizvajalca pištole.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>BARVA</p> 	<p>Nanosov : 2 do 3</p> <p>Debelina : 5 – 8 mikrone suhega filma</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

<p>SUŠENJE MED NANOSI</p> 	<p>3 do 5 minut pri 20 °C</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

<p>PORABA</p> 	<p>Teoretična poraba : 8 - 10 m²/ L za 5 mikronov suhega filma</p>
<p>ZAŠČITA</p>  <p>SKLADIŠČENJE</p> 	<p>Nositi primerno dihalno opremo in zaščitno obleko.</p> <p>Hraniti na dobro prezračevanem, hladnem in suhem mestu Daleč od toplotnih virov.</p> <p>Samo za profesionalno uporabo. Poglejte varnostni list za ta produkt.</p>

Za pomoč in podporo kontaktirajte:



BLIK d.o.o.
Ulica Jožeta Jame 14
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel : 01/ 518 71 75
Fax : 01/ 518 71 76