



## FASADIL – AKRILNI OMET ZARIBANI (R)/GLAJENI (K)

**NAMEN:** Pastozni omet na bazi akrila namenjen za zaščito in dekoriranje zunanjih in notranjih zidnih površin, kateri se nanaša na podlago ( lepilo koda ETICS ) termoizolacijskih sistemov, ometa ali drugih podobnih materialov.

**PRIPRAVA PODLAGE:** Površina na katero se nanaša **Fasadil – Akrilni omet** mora biti čvrsta, ravna in suha, očiščena prahu in ne sme vsebovati maščobe. Na tako pripravljeno površino obvezno nanesti **Fasadil – Grund**, strukturno akrilno podlago v barvi zaključnega ometa, na katero se po sušenju nanaša **Fasadil – Akril**.

**NAVODILO ZA DELO:** Vsebino posode dobro premešati s pomočjo električnega mešala. Omet nanašati z nerjavečo jekleno gladilko v debelini višji za 30% od največjega zrna dokler je masa vlažna in obdelovalna. Po kratkem sušenju zaribati ali zgladiti z metalno ali plastično gladilko do željene enakomerne strukture.

**Opozorilo!** Dela se morajo izvajati pri temperaturi ozračja, podlage in materiala med +5 do +25°C. Izogibati se nanašanju v deževnem vremenu in delu pri direktnem vplivu sonca ali močnega vetra zaradi prehitrega sušenja.

**ROK UPORABE:** 12 mesecev od datuma proizvodnje. Hraniti v originalni, zaprti in nepoškodovani embalaži, zaščiteni pred močnim soncem in mrazom.

### TEHNIČNI PODATKI:

#### Glajena struktura (K):

Granulacija: 1,0 mm Poraba: približno 1,5 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>

Granulacija: 1,5 mm Poraba: približno 2,0 – 2,5 kg/m<sup>2</sup>

Granulacija: 2,0 mm Poraba: približno 3,0 – 3,5 kg/m<sup>2</sup>

#### Zaribana struktura (R):

Granulacija: 1,5 mm Poraba: približno 2,0 kg/m<sup>2</sup>

Granulacija: 2,0 mm Poraba: približno 2,5 – 3,0 kg/m<sup>2</sup>

Granulacija: 2,5 mm Poraba: približno 3,0 – 3,5 kg/m<sup>2</sup>

**Čas sušenja za obdelavo:** 15 min.

**Pakiranje:** plastična posoda 25 kg

